

TECHNIKAI ADATLAP

Kiadva 10/2024

MÉRETEK

FORMÁTUM		PRISTINE [SGHBC(-)]	FUSE [SGMPC(-)]
		Herringbone	Medium Plank
Szélesség	ISO 24342:2018-11	129 mm	228,6 mm
Hosszúság	ISO 24342:2018-11	740 mm	1500 mm
Lamellák száma csomagonként		48	12
m² a csomagolásban		4,582 m²	4,115 m²
Csomag súlya		21,1 kg	19,0 kg
Hornyok		Pressed bevel	Pressed bevel

FORMÁTUM		LIV [SGSPC(-)]	BLUSH [SGTC(-)]
		Small Plank	Square Tile
Szélesség	ISO 24342:2018-11	184,15 mm	609,6 mm
Hosszúság	ISO 24342:2018-11	1219,20 mm	609,6 mm
Lamellák száma csomagonként		20	12
m² a csomagolásban		4,490 m²	4,459 m²
Csomag súlya		20,7 kg	20,8 kg
Hornyok		Modern bevel	Modern bevel

Az egységnyi területre jutó össz tömeg	EN ISO 23997:2012-02	4500 g/m² [-10%; +13%]	
Teljes vastagság	ISO 24346:2006-10	2,5 mm	
Felső réteg	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm	
Felületkezelés		Scratch Guard technology®	

GYÁRI GARANCIA

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	ÉRTÉKEK
Használati osztály	EN ISO 10874		Osztály
Terméknorma	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)		23 - 33
CE - padló	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Bejelentett szervezet	NB 2401 - CRET
UKCA - padló	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK
CE - fal	EN 15102:2007+A1:2011	Bejelentett szervezet	NB 0493 - Centexbel
UKCA - fal	EN 15102:2007+A1:2011	Approved body	AB 8515 - Centexbel International Ltd.
Garancia	Padló	Lakossági helyiségekben	Lásd. garanciális feltételek
		Közületi helyiségekben	Lásd. garanciális feltételek
	Fal	Lakossági helyiségekben	Lásd. garanciális feltételek
		Közületi helyiségekben	Lásd. garanciális feltételek

ÁLTALÁNOS ADATOK

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	ÉRTÉKEK
Szögletesség és egyenesség	EN ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	OK
Járólaprteg	EN ISO 10582:2018-01		Type 1	OK
Elhasználódás elleni védelem	EN 13329 - Annex E			≥ 2000 ciklus
Útésállóság	EN 13329 - Annex F			≥ 1600 mm
Karcálló	EN 16094:2021-06		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	≤ MSR-A1 ≤ MSR-B2
Gurulós székek	ISO 4918:2016-03	25000 ciklus		Nincs delamináció, nincs beavatkozás
Bútorok mozgatása	EN ISO 16581:2019-06	Nyom 0,1 mm / 32 kg		Semmilyen látható sérülés
Ellenállás ponterheléssel szemben	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm
Méretbeli eltérések	EN ISO 23999:2021-11	6 óra 80 celsius foknál	≤ 0,25 % ≤ 2 mm	OK OK
Az élekszélek megemelkedése az illesztések m	EN ISO 23999:2021-11			OK
Light fastness	ISO 105-B02:2014-09	Kék referencia	Osztály ≥ 6	OK
Hangszigetelés	ISO 717-2	Lépészaj csökkentése	Ragasztott Flex Pro alátét	ΔL _w = 3 dB ΔL _w = 11 dB
Talajfűtés		Alkalmas minden szabványos fűtési rendszerhez cement aljzatba. Korlátozottan alkalmazható fűtőfóliákkal és alternatívákkal. Maximális érintkezési hőmérséklet ≤ 27°C. Lásd a külön telepítési utasításokat.		

KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	ÉRTÉKEK
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09789
Finnish Building Emission			M1: Nagyon alacsony kibocsátás, szagtalan	OK
Formaldehid emisszió	EN 717-1:2004-10	Formaldehid hozzáadása nélkül a gyártás során	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Kimutatható határérték
TVOC 28 nap	ISO 16000 part 9-6	AgBB 28 nap elteltével $<1000 \mu\text{g/m}^3$		< $100 \mu\text{g/m}^3$
Tűzbesorolási osztály-padló	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Tűzbesorolási osztály-fal	EN 13501-1:2018			D-s3,d0
Hőellenállóság	EN 12667:2001-01	Ragasztott Flex Pro alátétlen		$0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ $0,02 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Csúszás elleni védelem	EN 13893:2002-11 EN 16165:2021-10 Annex B EN 16165:2021 - Annex C (UKSRG) UNE-EN 16165:2021 - Annex C Anexo Nacional A (ES)	Száraz Nedves Száraz	$\mu \geq 0,30$ PTV ₉₆ PTV ₅₇ PTV ₉₆	DS R10 Alacsony csúszási potenciál (PTV ₉₆ ≥ 36) PTV ₅₇ ≥ 40 PTV ₉₆ ≥ 59
Tartalom	Nehéz fémek+ólom/kadmium			Nem tartalmaz
KÁROS ANYAGOK	Karcogén, mutagén és reprotoxikus komponensek 1A és 1B (jelöltek listája)			Nem tartalmaz
REACH	Regulation (EC)			Meegfelelő
Lágyító	Fltalátmentes lágyító			OK

