

TECHNIKAI ADATLAP

MÉRETEK

FORMÁTUM

Hosszúság	1261 mm
Szélesség	244 mm
Lamellák száma csomagonként	9
m2 a csomagolásban Hornyok	2.461
Vastagság	4V
Klikkrendszer	8.0 mm
	Uniclic water resistant surface

GYÁRI GARANCIA

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	ÉRTÉKEK
Használati osztály	EN 1339		Osztály
CE	EN 14041		21-22-23/31-32
Garancia	Lakossági helyiségekben Közületekben Vízállóság	lásd. garanciális feltételek lásd. garanciális feltételek lásd. garanciális feltételek	

ÁLTALÁNOS ADATOK (ACCORDING TO EN 13329)

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI ≥	ÉRTÉKEK
Elhasználódás elleni védelem	EN 13329		4000 ciklus	≥ 4000ciklus
Kopásállósági osztály	EN 13329		AC4	AC4
Ütésállóság	EN 13329	Kicsi golyó	≥ 12 N	≥ 12 N
		Nagy golyó	≥ 750mm	≥ 750mm
Karcállóság	EN 438-2, 25		Töltés ≥ 3N	Töltés ≥ 3N
Gurulás székek	ISO 4918 (alátéttel)	Type W (EN 12529)	25000 ciklus	Változás nélkül
Térfogat változás	ISO 24336	24 óra elteltével 20°C-on történő merítéssel	≤ 18%	≤ 18%
		F10,2 hosszú oldal	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fmax hosszú oldal	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fs0,2 rövid oldal	Nincs látható károsodás, ha 0-ás típusú próbát teszteltek	≥ 2 kN/m
		Fmax hosszú oldal		Semmilyen látható sérülés
Bútorok mozgatása	EN 424	Osztály 1,2	Osztály 5	Osztály 5
Foltok elleni védelem	EN 438	Osztály 3	Osztály 4	Osztály 4
Színtartósság	EN ISO 4892 2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5	Szürke referencia	Osztály ≥ 4	Osztály 4

KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	ÉRTÉKEK
Formaldehid emisszió	EN 717-1	ppm	E1< 0,1	< 0,01
Antisztatikus tulajdonságok	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Tűzállósági reakció	EN 13501-1	Osztály		Cfl-s1
Hőellenállóság	EN 12996:2001	m²K/W		0,055 m²K/W
Csúszás elleni védelem	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30



EN14041: 2004/AC:2006
Laminate floor coverings (EN13329:2005+A1)